

UTÓLAGOS VÍZSZIGETELÉS
A belső udvari külső határolófalak injektálása külső oldalról történik. Javasolt injektáló anyag: Oxal DryIn: pórustömítő injektáló anyag vízszintes vízjáróhoz és tömbszigeteléshez víznyomás esetén is
ALKALMAZÁSI FELTÉTELEK
- A legalacsonyabb kivitelezési hőmérséklet + 5°C
- Kivitelezés előtt a falazat állapotát /nedvesedési fok, só tartalom/ tisztázni kell.
- Ezen technológiai utasítás általános alkalmazási területekre vonatkozik, az adott objektumra optimalizált technológiát próbainjektálás után kell meghatározni.
- Max.95%-os átnedvesedésig



ELŐKÉSZÍTÉS
A falazat anyagától függően, és a meglévő vakolat leverése után szükséges a laza fugákat legalább 2 cm mélyen kikaparni/kimarni, és szulfátálló vízzáró habarccsal lezárni.
Ezután következik a furatok készítése előírt átmérőben (12 - 18 mm).
A furatok távolságát és eloszlását a helyszíni adottságoknak megfelelően úgy kell megválasztani, hogy a teljes falkeresztmetszetre kiterjedő összefüggő injektálást lehessen elvégezni.

Függőleges felületű tömbinjektálás esetén a furatokat raszterszerűen, egymástól 25-50 cm-re kell elhelyezni a falazat felületére merőlegesen, mélységük legalább a falvastagság 2/3-a legyen. Furási törmeléklet, leváló részeket és egyébbb szennyeződések el kell távolítani a fúrt üregből erre alkalmas eljárással. Az alacsony nyomáson végzett injektálást injektáló csonkokkal végezzük. Az injektáló csonkok elhelyezése, rögzítése: A fúrt injektáló csonkokat úgy kell az előzetesen előkészített furatba helyezni, hogy a gumi tömítés kb. 10 mm mélyen legyen. Ezután kell a csonkot a szorító csavaranya meghúzásával a furatba rögzíteni, mindaddig míg az injektáló csonkot kézzel mozgatni már nem lehet. Az injektáló csonkok rögzítése után a csonkok és a furatok kapcsolatát illetve áteresztő képességét vizsgálni kell. Lehetőség nyílik műanyag injektáló csonkok használatára is. Ebben az esetben az injektáló csonkot az utolsó zárókaréjig kell behelyezni a furatba az injektáló csonkhoz illeszkedő célszerszám segítségével. Az injektálócsontok távolságát a tárgyi feltételeknek megfelelően kell meghatározni. Figyelembe kell venni többek között a szigetelő injektáló eljárások módját, az épületrész méreteit, illetve a falazat anyagát.
Az injektáló anyagot az anyag épületszerkezetbe való beviteléhez szükséges minimális injektálási nyomással kell a szerkezetbe pumpálni, hogy ez által a póru szerkezet teljes telítődése elérhető legyen. A maximális injektáló nyomást az injektálendő épületrész szilárdságával illetve a telítődés mértékével egyeztetni kell. Az injektálás során az adott csonkon keresztül addig kell az injektáló anyagot pumpálni, míg az a következő injektáló csonkban meg nem jelenik, majd ezt a csonkot lezárva kell tovább injektálni míg ellennyomás nem érzékelhető. Ez után lehet a következő csonkon keresztül folytatni az injektálást.

A munkákat lentől felfelé a csonk kapcsolatot és a beinjektált mennyiséget figyelve kell végezni. A tömítetlen, elmozdult injektálócsontok helyett új furatokat kell készíteni, és ezeken keresztül kell az injektálást végezni. A falazat tömítetlen részeit az injektálás megkezdése előtt le kell zárni, erre alkalmas ásványi bázisú habarccsal.

UTÓMUNKÁLATOK
A felület és a furatok tisztítása a habarcs maradáktól. A fali injektálása után a furatokat Oxal BS-V cement iszappal kitölteni szükséges.

javasolt vakolatrendszer
Oxal VSM – gúz
Oxal PGP – sótároló alapvakolat
Oxal WP – hidrofób felső vakolat
vagy ezzel műszakilag megegyező

MEGRENDELŐ	MEGRENDELŐ KÉPVISELŐJE
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest, Baross utca 63-67. tel: +36 20 661 4940 kecskemeti@jgk.hu sarab@jozsefvaros.hu	dr. Sára Botond Attila polgármester
ÉPÍTÉSZET	FELELŐS TERVEZŐ
 INCORSO ÉPÍTÉS- ÉS ÉPÍTŐMŰHELY KFT. 1033 Budapest, Meggyfa utca 27. Tel: +36 (1) 488 7268, fax: +36 (1) 488 7269 incorso@incorso.hu	 Jávorka Noémi E-01-0630

Budapest-Józsefváros Magdolna-Orczy Negyed SZOCIÁLIS MOSODA KIALAKÍTÁSA VEKOP-6.2.1-15-2016-00013 PÁLYÁZAT KIVITELI TERV		
HELYSZÍN		
1089, Budapest, Diószegi Sámuel utca 13.		
DÁTUM	HRSZ.	LÉPTÉK
2018. november hó	36068	M=1:50
RAJZ MEGNEVEZÉSE		RAJZSZÁM
Külső falak injektálása		ÉK04

MEGJEGYZÉSEK:
Gyártás előtt minden méret és szint helyszíni méretvétellel ellenőrizendő! A csatlakozó üvegszerkezetek a tervezett belsőépítészeti elemekkel együtt a megrendelés előtt egyeztetendő! Méretek csak a rajzokról nem mérhetők.
Az építész tervlap a szakági tervekkel együtt kezelendő! Ellentmondás esetén tervezői egyeztetés szükséges.
Az előregyártott elemek/termékek beépítése során a gyártó "alkalmazástechnikai" útmutatójában leírtakat kell követni.
Megrendelés előtt a konszignáció gyártóval egyeztetendő!

A tervdokumentáció a Szerző szellemi alkotása. Az 1999. LXXVI. törvény szerint a terv szellemi jogvédelem alatt áll. Felhasználni csak a PTK 409/3. bekezdése alapján lehet.